




371350




371150




371210




371220




371260



371280




371330



371350




371380




371600




371650



371680




371740




371800




371850



371870



371880



371390



371480

371000 / T371000

















## Zenith

– blødt som den grønne skovbund

Zenith er blødt som mos på skovbunden og har usædvanligt gode lyddæmpende egenskaber. Med sin tuftede og opskårne luv bringer tæppet skovens dybe, stille ro med sig – den naturglæde og ro, man synger om i en gammel dansk folkevis, og som er så eftertragtet i det moderne liv. Leveres som banevare og kvadratiske fliser i en overdådighed af dynamiske farver, der skaber et eksklusivt udtryk.

Fås i 18 levende farver. Specialfarver fra +200 m<sup>2</sup>. Filtbagside fra +200 m<sup>2</sup>.

### Tekniske data




	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Tuftet 1/10"	Tuftet 1/10"	Tuftet 1/10"
Struktur	ISO 2424	Cut Pile	Cut Pile	Cut Pile
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA66	100% PA66	100% PA66
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	Continue farvet
Mellemvæv	ISO 2424	PET non woven	PET non woven	PET non woven
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	TEXtiles®
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m²/boks)
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 3,50 mm	Ca. 3,50 mm	Ca. 3,50 mm
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 6,50 mm	Ca. 7,50 mm	Ca. 8,00 mm
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 1.000 g/m²	Ca. 1.000 g/m²	Ca. 1.000 g/m²
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.400 g/m²	Ca. 2.850 g/m²	Ca. 3.300 g/m²
Løkketal	ISO 1763	Ca. 200.000 /m²	Ca. 200.000 /m²	Ca. 200.000 /m²
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307	LC3	LC3	LC3
 Dimensionsstabilitet	EN 986	-	-	≤ 0,2 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
 Trappe egnethed	EN 1963	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL <sub>w</sub> 26 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 27 dB	Ca. ΔL <sub>w</sub> 27 dB
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m² K/W	Ca. 0,16 m² K/W	Ca. 0,07 m² K/W
 Brandklasse	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> – s1	C <sub>fl</sub> – s1	B <sub>fl</sub> – s1

### Anbefalet flisemontering

Square



### Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C2	0809-CPR-19006044-C6
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2	1118#19006044-C2	1118#19006044-C6
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	Opfylder
M1		Opfylder	Opfylder	Opfylder
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq iht. EU PEF Standard		8,7 kg CO <sub>2</sub> - Eq	9,2 kg CO <sub>2</sub> - Eq	10,7-11,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq
Reach		Opfylder	Opfylder	Opfylder
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	Opfylder
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.  
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

[www.fletcocarpets.dk](http://www.fletcocarpets.dk)